

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPcell®
EPDM-W-F

Farbe
Colour

schwarz
black



Klassifizierung
Classification

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----|----|----|----|---|---|
| ASTM D-1056 | 2A2 | A2 | B3 | C2 | F1 | M | P |
|-------------|-----|----|----|----|----|---|---|

Brandverhalten
Fire behaviour

| | |
|--|---|
| angelehnt an FMVSS 302 based on FMVSS 302 | bestanden ab 4,0 mm Dicke passed at 4,0 mm thickness |
|--|---|

Konform gemäß
Compliant with

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Richtlinie/Guideline 2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS | & | Verordnung/Regulation (EG) Nr. 1907/2006 REACH | & | Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) |
|--|---|--|---|---|

| EPDM series | Norm Standard | |
|--|-------------------------------|--|
| Materialbasis Material base | ISO 1629 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Ethylene-Propylene-Diene-Rubber (EPDM) |
| Allgemeine Beschreibung General description | ohne Norm without standard | geschlossen-zelliger, weichelastischer Zellgummi closed cell, soft-elastic cellular rubber Zellgröße ≤ 0,4 mm cell size ≤ 0.4 mm |
| Rohdichte Density | ISO 845 | 110 ± 20 kg/m ³ |
| Gebrauchstemperatur Application temperature | ohne Norm without standard | -40 °C bis/to +105 °C, kurzzeitig/short time bis/to +120 °C |
| Linearer Schwund Linear shrinkage | WSK-M2D419-17 | ≤ 5% (3 h bei/at 80 °C und/and 6,3 mm Dicke/thickness) |
| Freibewitterung Outdoor exposure | ISO 877 | Wetterbeständigkeit sehr gut Very good weather resistance |
| Ozonbeständigkeit Ozone resistance | ISO 1431-1 | Rissbildstufe (0) Resistant to cracking (0) |
| Korrosionsverhalten Corrosion resistance | VW PV 3976 | auf Elektrolytkupfer: Stufe 2 (Anlauffarben, leicht) on electrolytic copper: Level 2 (annealing colours, light) auf Sterlingsilber: Stufe 2 (Anlauffarben, leicht) on sterling silver: Level 2 (annealing colours, light) |
| Druckverformungsrest Compression set | ASTM D-1056 | 23 °C, 50%: ≤ 65% (nach/after 0,5 h), ≤ 25% (nach/after 24 h) 40 °C, 50%: ≤ 85% (nach/after 0,5 h), ≤ 50% (nach/after 24 h) |
| Druckspannung Compression deflection | ASTM D-1056 | 50 ± 15 kPa (bei/at 25% Kompression/compression) 130 ± 30 kPa (bei/at 50% Kompression/compression) |
| Wasseraufnahme Water absorption | ASTM D-1056 | ≤ 4% |
| Zugfestigkeit Tensile strength | ISO 1798 | ≥ 300 kPa |
| Bruchdehnung Elongation at break | ISO 1798 | ≥ 100% |
| Elastizitätsmodul Young's Modulus | ohne Norm without standard | ≥ 2 kPa |
| Weiterreißfestigkeit Tear resistance | ISO 34-1 | ≥ 0,9 kN/m |
| Rückprallelastizität Rebound resilience | ISO 4662 | 55 ± 5% |
| Shorehärte Shore hardness | ISO 868 | 40 ± 5 Shore 00 |
| Elektrische Leitfähigkeit Electrical conductivity | EN 61340 | > 1,2 TΩ |
| Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity | ISO 8302 | ≤ 0,05 W/mK |

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPCell®
EPDM-W-F

Farbe
Colour

schwarz
black



| EPDM series | |
|---|--|
| <p>Lieferform <i>Form of delivery</i></p> | <p>Größe der Blöcke mit Fabrikationshaut 2.000 x 1.000 x 70 mm, 2x Haut. Das Material kann weiterverarbeitet werden durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und Beschichten mit Haftkleber. <i>Block size with production skin 2,000 (78 3/4") x 1,000 (39 3/8") x 70 (2 3/4") mm, 2x skin. The material can be further processed by splitting, cutting, sawing, punching, gluing, milling, grinding and coating with adhesives.</i></p> <p>Allgemeine Maßtoleranzen für Platten und Plattenartikel nach DIN 7715 P3, Maßtoleranzen für Blockware können ggf. abweichen. <i>General dimensional tolerances for sheet and sheet products comply with DIN 7715 P3, dimensional tolerances for the block material may differ.</i></p> |
| <p>Beispiele für Chemikalienbeständigkeit <i>Examples for chemical resistances</i></p> | <p>einsetzbar/deployable (++)</p> <p>Säuren und Laugen in gängigen Konzentrationen, Wasser und -dampf bis 100 °C, Meerwasser, Kalium- und Natriumverbindungen, Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak kalt, Acetylen, Alkohole, Glycerin, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Chlorkalk wässrig. <i>Acids and bases in common concentrations, water, water steam up to 100 °C, sea water, potassium and sodium compounds, alum aqueous, detergent, photographic chemicals, ammonia cold, acetylene, alcohols, glycerine, brake fluids, glycol-based anti-freeze, carbonic acid, ozone, silicone oil, bleaching powder aqueous.</i></p> <p>bedingt einsetzbar/limited deployable (+)</p> <p>Chlorgas, Ammoniak heiß, konz. Salzsäure. <i>Chlorine gas, ammonia hot, conc. hydrochloric acid.</i></p> <p>nicht zu empfehlen/not recommended (-)</p> <p>Kraftstoffe, Öle, Fette, Testbenzin, Lösemittel wie Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (PER), Nitroverdünnung, konz. Salpeter- und Schwefelsäure. <i>Fuels, oils, greases, mineral spirits, solvents such as toluene, dichloromethane, trichloroethylene, perchloroethylene (PER), cellulose thinners, conc. nitric and sulfuric acid.</i></p> |
| <p>Hinweise zur Entsorgung <i>Suggestions for disposal</i></p> | <p>Enthält keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) wie Cadmium, Blei, FCKWs, Formaldehyd, usw. gemäß der Deponieverordnung vom 27.04.2009. <i>It does not contain hazardous compounds such as cadmium, lead, CFCs, formaldehyde, etc. which require compliance to waste disposal regulations from 27/04/2009.</i></p> <p>Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. <i>Under the observance of local waste disposal regulations, it may therefore be disposed of as household waste on landfills or domestic waste incineration plants.</i></p> |

Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Genauere Informationen können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall erhalten werden.

The information were thoroughly determined, liability is excluded. The above given information does not release the user from own tests. Detailed information can only be obtained after formal testing in individual cases.

Datum/Date: 04/2020